

Наименование продукции:

**Система двухкомпонентная пенополиуретановая для напыления жесткая
марки**

«А+Б СИНТРОНОЛ RS 12-О-Н-Р»

А – полиольная смесь

Характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Допуски
1	Внешний вид	-	Однородная жидкость от бесцветного до коричневого цвета
2	Плотность при 25°C	кг/м ³	1050-1150
3	Динамическая вязкость при 25°C	мПа*с	120-300
4	Тип ячейки	-	Открытая

Параметры вспенивания (испытание в стакане при 20±0,5 °C)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Допуски
1	Время старта	сек	2-6
2	Время роста	сек	10-14
3	Кажущаяся плотность при свободном вспенивании	кг/м ³	8-12

Б – Изоцианат

Характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Допуски
1	Внешний вид	-	Однородная жидкость коричневого цвета
2	Плотность при 25°C	кг/м ³	1220-1250
3	Динамическая вязкость при 25°C	мПа*с	150-250

Указания к применению:

Все рекомендации по способу применения и устранению проблем приведены в:

ЛИСТЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Марок «А+Б СИНТРОНОЛ RS» плотность свободного вспенивания 10 кг/м³

Меры предосторожности

Во время работы необходимо использовать защитные очки, перчатки, защитную обувь.

Компонент Б (изоцианатный компонент) раздражает глаза, органы дыхания и кожу. Возможна сенсibilизация посредством вдыхания и контакта с кожей. Изоцианат опасен для здоровья при вдыхании. При переработке обязательно соблюдать меры предосторожности, описанные в его паспорте безопасности. То же самое действительно для возможной опасности компонента А (полиольного компонента).

Гарантийный срок хранения 3 месяца со дня изготовления.

Утверждаю:

Глушук А.О., Инженер-технолог

Подпись _____

Дата: _____ г.

Мальцев Д.Г., Главный технолог

Подпись _____

Дата: _____ г.

С приведенными параметрами системы согласен и ознакомлен:

Подпись _____

Дата: _____ г.